

SOLID COLOR STAIN

Finální barva na dřevo



Popis výrobku

SOLID COLOR STAIN je vysoce kvalitní finální nátěr na nové dřevo a pro přetření starých nátěrů. SOLID COLOR STAIN je posílený o OWATROL E-B k zajištění bezkonkurenčního přilnutí na svislé a vodorovné podklady, kde jiné výrobky nakonec selhaly nebo vyžadovaly značnou přípravu a základový nátěr.

Vlastnosti

- Skvělé přilnutí a pružnost filmu.
- Terasové povrchy mohou být vysoce namáhány
- Perfektní volba pro dlouhotrvající krásu obložení.
- Chrání před poškozením vlhkostí.
- Záruka proti olupování nebo tvoření puchýřů (viz omezené podrobnosti záruky).
- Dostupný v široké škále barev + 3 báze pro tónování.

Základní použití

- Pouze pro venkovní použití.
- Nové nebo zvětralé venkovní dřevo.
- Měkké dřevo, tvrdé dřevo, tropické a termicky upravené dřevo.
- Již natřené venkovní povrchy.
- Obložení (nové nebo zvětralé včetně neošetřeného masivu, vláknitocementové desky se základovým nátěrem nebo s finálním nátěrem a překližky).
- Terasy, mola a jiné vodorovné povrchy včetně termicky upraveného dřeva, cedr, červené dřevo, tvrdá dřeva.
- Ploty a další svislé povrchy.
- Desky a venkovní dřevěný nábytek.
- Zvětralé svislé zdivo včetně štuky, natřeného bloku, EIFS (venkovní zateplovací systém), atd.

Technické údaje

Vzhled: mat.

Typ pojiva: alkydová, akrylová směs.

Typ rozpouštědla: voda.

Hořlavina: nerelevantní.

Bod vzplanutí: > 82°C.

Skladovatelnost: minimálně 1 rok v originálním neotevřeném balení.

Velikost balení: Bílá, Antická šedá: 1l, 2.5l, (10l, 20l na objednání).

Krémová, Pistáciová, Šedohnědá: 1l, 2.5l, (20l na objednání).

Slámová, Mořská, Švédská červená: 1l, 2.5l, (20l na objednání).

Oceánská, Modrošedá: 1l, 2.5l.

Barva: dostupný v již namíchaných barvách (viz vzorník barev) a ve 3 tónovacích základech.

Aplikace další vrstvy: po 3-4 hodinách v závislosti na teplotě a vlhkosti.

K použití (sezení nebo chození): po 24-48 hodinách v závislosti na teplotě a vlhkosti.

VOC - Obsah těkavých organických sloučenin: Limitní hodnota pro tento výrobek (kat.A/e)

dle EU je: 130 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 129 g/l VOC.

Příprava povrchu

Nové dřevěné povrchy:

Povrchy musí být zcela čisté, suché a zbavené nečistot, mastnot, špíny a plísní.

Po očištění nechat dřevo vyschnout 48 hodin, nebo dokud dřevo nedosáhne před aplikací finálního nátěru vlhkosti o obsahu 19% nebo méně.

Nové dřevo má tvrdý lesklý povrch, který zabraňuje maximální penetraci, toto společně s obsaženou vlhkostí v surovém dřevě zabraňuje přilnutí jakéhokoliv nátěru. Nejprve aplikovat vrstvu SEASONITE® a nechat dřevo zvětrat po dobu min. 6 měsíců.

Po 6 měsících aplikovat SOLID COLOR STAIN.

Zvětralé dřevěné povrchy:

Nenatřené dřevěné povrchy, které zvětrávaly déle než 6 měsíců, vyžadují před aplikací finálního nátěru důkladně očištění. Použít NET-TROL®*(dle pokynů na štítku) pomocí tlakového rozprašovače nebo tvrdého kartáče pro odstranění volných vláken, špíny a dalších povrchových nečistot. V případě potřeby obrousit povrch (smirkový papír zrno 100).

Povrchy musí být zbavené nečistot, mastnot, špíny a plísní a předchozích nátěrů.

Po očištění nechat dřevo uschnout po dobu 48 hodin, nebo dokud dřevo nedosáhne před aplikací finálního nátěru vlhkosti o obsahu 19% nebo méně.

Již ošetřené povrchy:

Obrousit nebo oškrábat veškerý oprýskaný a odlupující se finální nátěr. V případě potřeby odstranit pomocí DILUNETT®* a neutralizovat pomocí NET-TROL®*

Povrchy musí být zbavené nečistot, mastnot, špíny a plísní a předchozích nátěrů.

Po čištění nechat dřevo uschnout po dobu 48 hodin, nebo dokud dřevo nedosáhne před aplikací finálního nátěru vlhkosti o obsahu 19% nebo méně.

Poznámka: Cedr, červená dřeva a tvrdá mohou po použití DILUNETT®* ztmavnout.

Pokud tato situace nastane, před aplikací rozjasnit

dřevo pomocí NET-TROL®*. Dubové a kaštanové dřevo ručně nebo mechanicky obrousit, oprášit a očistit pomocí NET-TROL®*.




Nanášecí pomůcky

- Štětec: Vysoce kvalitní syntetický mořidlový štětec.
- Váleček: těsný pletený syntetický povlak
- Stříkací pistole (.017-.021 špička při 1800-2000 psi (124-138 barů))

Zásady správného použití

- Před zahájením práce otestovat penetraci a savost lehkým postříkáním vody na dřevo. Pokud se voda rychle vsakuje, povrch je zbavený nečistot a připravený pro moření. Pokud je voda odpuzována, musí být provedena důkladná příprava stejně jako u nového dřeva.
- Pro zjištění finální barvy otestovat před začátkem aplikace vybranou barvu na malé ploše a nechat uschnout.
- Koupit dostatečné množství výrobků a smíchat je dohromady před začátkem aplikace, aby nedošlo k barevným odlišnostem.
- **NEPOUŽÍVAT TÓNOVACÍ BÁZE NENATÓNOVANÉ**
- Zakrýt vše, co nemá být natřeno, včetně rostlin a keřů.
- Nanášet při teplotě 10°C-30°C. Nenanášet na přímém slunci a na horké povrchy.
- Nenanášet v případě, že se během 24 hodin předpokládá studené a/nebo vlhké počasí.
- Důkladně výrobky míchat před a během použití. Neředit.
- Vždy pracovat na celé délce palubky nebo vodorovného obložení až do logického konce, jako je okno nebo dveřní rám. Nikdy nepřerušovat aplikaci uprostřed plochy.
- Svislé obložení má být natíráno od shora dolů.

Odstíny

Bílá		Slámová	
Antická šedá		Modrošedá	
Pistáciová		Mořská	
Šedohnědá		Oceánská	
Krémová		Švédská červená	

Aplikace

- Nanést vrstvu SOLID COLOR STAIN, vyhnout se aplikaci silné vrstvy.
- Nechat schnout 3-4 hodiny.
- Aplikovat další vrstvu.
- Po nástřiku vždy ještě použít štětec nebo váleček pro zlepšení penetrace a jednotnosti pokrytí.

Vydatnost

- 8-10 m²/l
- Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Údržba

- Povrchy se značným vystavením slunci a provozem se opotřebují rychleji než jiné plochy. V těchto případech v případě potřeby očistit postižená místa a přetřít.

Vydatnost

- Mýdlem a vodou.
 - Pokud SOLID COLOR STAIN na náradí zaschne, odstranit pomocí odstraňovače barev.
- POZNÁMKA:** Jakékoliv hadry nasáklé tímto výrobkem by se měly před vyhozením spolu s domovním odpadem ponořit do vody.

Skladování

Chránit před mrazem.

Omezená záruka

OWATROL® International garantuje SOLID COLOR STAIN proti olupování na dřevěných terasách po dobu 5 let a proti praskání, olupování a oprýskávání na dřevěném obložení po dobu 15 let od data zakoupení, pokud je aplikován na řádně připravený povrch dle pokynů na štítku. Owatrol International nahradí, dle svého uvážení, materiál nebo vrátí zpět peníze za zakoupený výrobek, v případě že SOLID COLOR STAIN neúčinkuje tak, jak je výše popsáno.

Bezpečnost

Uchovat mimo dosah dětí. Nevdechovat výpary. Vyhnout se kontaktu s kůží. V případě spolknutí, nevyvolávat zvracení: okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.

Bezpečnostní listy k dispozici na info@amnes.cz.

*Stejný výrobce



Office: Šunychelská 421, 735 81 Bohumín, tel.: +420 774 603 091, +420 774 603 092,
mail: info@amnes.cz
www.amnes.cz