

# OWATROL E-B

Přísada do barev a laků



## Popis výrobku

OWATROL®E-B je vysoko penetrační vmíchávací přísadová barva určená pro použití na zdivo nebo vnitřní nátěry na vodní bázi ke snížení problémů s olupováním na neporušených, ale křídových, práškových nebo pórovitých površích. OWATROL®E-B je přilnavý základový nátěr, lehce se vmichává a nemění původní barvu. Představuje časově úspornou výhodu odstraněním potřeby odděleného základového nátěru.

## Vlastnosti

- Zajišťuje přilnavý základový nátěr a první rovnou vrstvu na zdivu nebo vnitřním nátěru v jednom.
- Stabilizuje křídové, práškové a pórovité povrchy a redukuje problémy s olupováním.
- Maximalizuje přilnavost mezi první a druhou vrstvou.
- Další vrstvu lze aplikovat po 4 hodinách.
- Zlepšuje odolnost finálního nátěru.

## Základní použití

- Pro venkovní nebo vnitřní použití.
- Nanést OWATROL®E-B upravený nátěr na neporušený, ale křídový nátěr (emulze nebo olej) klihový nátěr, obroušené zdivo nebo zvětralé, ale neporušené azbestové obložení.
- Ideální pro přemalování křídového hliníkového obložení, překližky nebo sololitové a cementové obložení.

## Technické údaje

**Vzhled:** nerelevantní.

**Typ pojiva:** směs vody a oleje.

**Typ rozpouštědla:** voda.

**Měrná hmotnost:**  $0,953 \pm 0,01$ .

**Forma:** polo kapalina.

**Hořlavost:** nezařazen mezi hořlaviny.

**Bod vzplanutí:**  $>63^{\circ}\text{C}$ .

**Skladovatelnost:** minimálně 1 rok v originálním neotevřeném balení.

**Velikost balení:** 1l, 2.5l, (10l, 200l na objednání).

**Barva:** mléčně bílá.

**Zápach:** jemný zápach ředidla.

**VOC - Obsah těkavých organických sloučenin:** Limitní hodnota pro tento výrobek (kat.A/h) dle EU je: 750 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 220 g/l.

## Zásady správného použití

- Řídit se pokyny uvedenými na štítku nátěru.
- Omýt ošetřovaná místa (přesahy, verandové stropy, atd.) čisticím prostředkem a vodou. Důkladně opláchnout před nanesením barvy.
- Pro ošetření plísni připravit roztok bělícího prostředku a vody v poměru 1:3 a přidat do čisticího prostředku. Roztok nechat působit na povrchu po dobu 10-15 minut. Důkladně opláchnout vodou a nechat před barvením omytá místa uschnout.
- Zabránit kontaktu s kůží a očima a zajistit dostatečné větrání.

## Aplikace

**POZNÁMKA:** Použit pouze v první vrstvě nátěru.

- Nádobu dobře protřepat.
- Pro ověření kompatibility vždy smíchat malé množství OWATROL®E-B s barvou.
- Smíchat 1 díl OWATROL®E-B s 4 díly barvy.
- Důkladně promíchat směs barvy a OWATROL®E-B. Pokud barva houstne přidat dost vody, aby barva získala svou původní konzistenci.
- Nanést barvu jako obvykle.
- Nanést všechny další vrstvy bez OWATROL®E-B. Aplikovat další vrstvy, když je směs OWATROL®E-B a barvy suchá. Nenanášet více barvy, když je vrstva směsi OWATROL®E-B a barvy měkká nebo lepkavá.

## Vydatnost

Vydatnost je liší v závislosti na struktuře a pórovitosti povrchu. Obecně se použije o 20% méně materiálu, než kdyby se aplikovala barva nebo mořidlo bez OWATROL®E-B.

## Omezení

- Použít OWATROL®E-B pouze v první vrstvě
- Nepřidávat OWATROL®E-B do lesklých nátěrů na vodní bázi určených pro jednovrstvý nátěr.

## Skladování

Uchovat nepoužitou část v utěsněné nádobě.  
Uchovat před mrazem.

## Bezpečnost

Uchovat mimo dosah dětí.  
Nevdechovat výpary. Vyhnut se kontaktu s kůží.  
V případě spolknutí, nevyvolávat zvracení: okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.  
Bezpečnostní listy k dispozici na [info@amnes.cz](mailto:info@amnes.cz).



Office: Šunychelská 421, 735 81 Bohumín, tel.: +420 774 603 091, +420 774 603 092,  
mail: [info@amnes.cz](mailto:info@amnes.cz)  
[www.amnes.cz](http://www.amnes.cz)