

TEXTROL®

ČIŠTĚNÍ A OCHRANA DŘEVA



➤ **Finální olej na dřevo s UV ochranou**

POPIS VÝROBKU:

TEXTROL® je penetrační olejový finální nátěr, který je určen k revitalizaci počasím ošlehaných, vyschlých teras a venkovního dřeva. TEXTROL® obnovuje sytý teplý vzhled a krásu přírodního venkovního dřeva. Byl vyvinut k pronikání hluboko do dřeva, čímž ho chrání proti poškození vlhkostí a UV paprskům. Poskytuje dřevu finální vrstvu odolnou proti plísním, která nepraská, neloupe se a neoprýskává. Po první aplikaci oleje TEXTROL® dřevo ztmavne na sytou matnou barvu, a pak postupně zesvětlí v závislosti na intenzitě vystavení slunci.

VLASTNOSTI:

- Chrání a zvýrazňuje přirozenou krásu venkovního dřeva.
- Zajistí dřevu dlouhotrvající přírodní vzhled.
- Výborně vsakuje do dřeva.
- Netvoří na povrchu dřeva film a proto se neolupuje a neoprýskává.
- Finální nátěr je odolný plísním.
- Velmi jednoduše se nanáší.
- Jednoduše se udržuje – není nutno nátěr odstraňovat ani brousit.

ZÁKLADNÍ POUŽITÍ:

- Doporučeno pro venkovní použití.
- K ošetření zvětralého venkovního dřeva včetně cedru, sekvoje a tlakem ošetřeného dřeva.
- Na vodorovné a svislé povrchy jako jsou terasy, obklady, šindelové střechy, ploty, venkovní dřevěný nábytek apod.
- Nepoužívat na sololit, překližky, včetně T1-11 nebo na dřive mořené, lakované nebo dřive natřené dřevo.
- Nepoužívat na čerstvě zpracované dřevo – dřevo nutno pro nátěr připravit.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Vzhled:** mat
- Typ pojiva:** alkydové pryskyřice
- Typ rozpouštědla:** ředidlo
- Měrná hmotnost:** 0,875 kg/l ±0,05 při 18°C.
- Hořlavina:** nerelevantní
- Obsah netěkavých látek:** 31%±2% podle objemu
- Bod vzplanutí:** > 64°C
- Skladovatelnost:** 2 roky v originálním neotevřeném balení
- Velikost balení:** 1l, 2.5l, 5l, (20l, čirý-200l na objednání)

Barevný odstín:



ČIRÝ



ZLATÝ DUB



RUSTIKÁLNÍ DUB

Může být tónovaný univerzálním barvivem (max. 30 ml/l)

Doba schnutí: 24 hodin v závislosti na teplotě nebo vlhkosti

VOC - Obsah těkavých organických sloučenin: Limitní hodnota pro tento výrobek (kat.A/f) dle EU je: 700 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 550 g/l VOC

PŘÍPRAVA POVRCHU:

► Nové dřevěné povrchy:

Nové dřevo má tvrdý lesklý povrch, který zabraňuje maximální penetraci a přilnutí jakéhokoliv finálního nátěru. Pro řádnou přípravu povrchu před aplikací finálního nátěru olejem TEXTROL® a minimalizaci štěpení, bobtnání, deformací a praskání dřeva vlivem vystavení slunci, ošetřit nové dřevo přípravkem SEASONITE® a nechat dřevo zvětrat min 6 - 12 měsíců.

► Zvětralé dřevěné povrchy:

Povrchy musí být zbavené nečistot, mastnot, špíny a plísni. Plísně ošetřit roztokem bělidla a vody v poměru 1:3. Povrch vydrhnout roztokem a nechat působit 10-15 minut, poté důkladně opláchnout. Zvětralé dřevěné povrchy by měly být důkladně očištěny neředěným přípravkem NET-TROL®*, aby byla odstraněna všechna volná dřevěná vlákna, špína a ostatní povrchové nečistoty. V případě potřeby, po očištění povrch obrousit (smirkový papír zrno 80). Po čištění nechat dřevo uschnout po dobu 2-3 dny nebo dokud dřevo nedosáhne před aplikací finálního nátěru vlhkosti o obsahu 18% nebo méně.

► Olejem ošetřené povrchy:

TEXTROL® se může aplikovat pouze na holé dřevěné povrchy nebo na zvětralé dřevo, které bylo již dříve ošetřeno olejem TEXTROL®. Všechny jiné oleje a impregnační nátěry musí být zcela a důkladně odstraněny čističem AQUANETT®* a takto očištěný povrch neutralizovat přípravkem NET-TROL®* před aplikací finálního nátěru olejem TEXTROL®. V případě potřeby, po očištění povrch obrousit (smirkový papír zrno 80). Po čištění nechat dřevo uschnout po dobu 2-3 dny nebo dokud dřevo nedosáhne před aplikací finálního nátěru vlhkosti o obsahu 18% nebo méně.

► Již ošetřené povrchy (barvou, mořidlem, lakem, impregnační proti vodě apod.)

TEXTROL® se může aplikovat pouze na holé dřevěné povrchy nebo na zvětralé dřevo, které bylo již dříve ošetřeno olejem TEXTROL®. Všechny předchozí nátěry musí být zcela a důkladně odstraněny odstraňovačem nátěrů DILUNETT®* a takto očištěný povrch neutralizovat přípravkem NET-TROL®* před aplikací finálního nátěru olejem TEXTROL®. V případě potřeby, po očištění povrch obrousit (smirkový papír zrno 80). Po čištění nechat dřevo uschnout po dobu 2-3 dny nebo dokud dřevo nedosáhne před aplikací finálního nátěru vlhkosti o obsahu 18% nebo méně.

NANÁŠECÍ POMŮCKY:

- **Štětec:** Vysoce kvalitní syntetický mořidlový štětec
- **Váleček:** střední vlákno
- **Stříkáč pistole:** .011-.015 tekutá špička / 700-800 psi nebo méně
- **Zahradní postřikovač**

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ:

Pro zjištění skutečného výsledného odstínu nátěru otestovat před začátkem aplikace vybraný odstín na malé ploše a nechat uschnout. Zakrýt vše, co nemá být natřeno, včetně rostlin a keřů. Nanášet při teplotě od +5°C do +35°C. Nenanášet na přímém slunci a na horké povrchy. Nenanášet v případě, že se během 24 až 48 hodin předpokládá studené a nebo vlhké počasí. Důkladně promíchat produkt před i v průběhu práce. Neředit. Vždy natírat celou délku podlahové desky nebo vodorovného obložení až do logického konce, jako je okno nebo dveřní rám. Nikdy nepřerušujte nátěr uprostřed natírané desky nebo plochy. Svislé obložení natírejte od shora dolů. Jednotlivé nátěry nesmí mezi aplikacemi zaschnout – olej TEXTROL® aplikujte systémem "mokrý na mokrý". Po nanášení nástřikem vždy přetřít celou plochu štětcem nebo válečkem pro zlepšení penetrace a jednotnosti odstínu.

APLIKACE:

Připravte povrch dle pokynů v sekci „Příprava povrchů“. Před použitím olej TEXTROL® dobře protřepat nebo zamíchat. Naneste první vrstvu oleje TEXTROL® a nechte proniknout do dřeva (15-30 minut). Naneste druhou vrstvu a nechat 15-30 minut vsakovat. Dle potřeby tento postup opakujte dokud není dřevo nasyceno, tj. nepřijímá již více oleje. Nenechte olej TEXTROL® zaschnout na dotek mezi jednotlivými nátěry. Jakmile je dřevo nasyceno, přebytek oleje, který nevsákl do dřeva rozetřete štětcem nebo setřete, aby se předešlo vytvoření lesklých skvrn.

POZNÁMKA: Olej TEXTROL® není nátěr, který vytváří na povrchu film, jeho místo je ve dřevu. Olej TEXTROL® chrání dřevo zevnitř a poskytuje mu sytý matný vzhled.

VYDATNOST:

- První nátěr: 5 m²/l ve 2 vrstvách
- Údržba povrchu: 10 - 12m²/l
- Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

ÚDRŽBA:

› Terasy a jiné vodorovné povrchy

Většina teras a vodorovných povrchů vyžaduje pouze údržbovou vrstvu oleje TEXTROL® každý druhý rok. Jedna vrstva oleje TEXTROL® každý druhý rok je dostačující k obnovení přírodní krásy teras/vertikálních povrchů a k zajištění dostatečné ochrany. Odstranění špíny a nečistot pomocí pravidelného čištění přípravkem NET-TROL®* mezi jednotlivými nátery obnoví zašlý vzhled dřeva.

› Obložení a další svislé povrchy

Většina obložení a svislých povrchů bude vyžadovat pouze opravné aplikace olejem TEXTROL®. Pokud místa ošetřená olejem TEXTROL® zešednou, očistěte je přípravkem NET-TROL®* a aplikujte jednu vrstvu oleje TEXTROL® pro nahrazení materiálu, který zvětral. Plochy, které si udržují dobrou barvu, nevyžadují údržbovou vrstvu. Značně větraná místa mohou vyžadovat i druhou vrstvu oleje TEXTROL®* (naneste druhou vrstvu jakmile první vrstva vsákne do dřeva).

› Silně namáhané plochy

Povrchy se zvýšeným provozem a plochy vystavené působení slunce a počasí se opotřebují rychleji než jiné plochy. V těchto případech očistit postižená místa přípravkem NET-TROL®* a natřít olejem TEXTROL®. Pokud je potřeba nátěr prolnout s místy, která mají stále dobrou barvu. Místa mající dobrou barvu nepotřebují údržbovou vrstvu oleje TEXTROL®.

ČIŠTĚNÍ:

Očistit všechny nezaschlé nástroje a vybavení lakovým benzínem. Pokud olej již zaschnul, odstraňte ho odstraňovačem barvy DILUNETT®*.

POZNÁMKA: Jakékoliv hadry, ocelová vlna atd. nasáklé olejem TEXTROL® se mohou samovolně vznítit, pokud nejsou správně zlikvidovány. Proto před vyhozením spolu s domovním odpadem musí být hadry, ocelová vlna atd. po použití nasáklé vodou nebo umístěné do uzavřené vodou naplněné nádoby.

SKLADOVÁNÍ:

- › Zbytek oleje TEXTROL® by měl být přemístěn do menší, utěsněné a uzavřené kovové nebo skleněné nádoby.
- › Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

KONTAKT:

Šunychelská 421, 735 81 Bohumín
Tel.: +420 774 603 091, +420 774 603 092
e-mail: info@owatrolnater.cz
www.owatrol-nater.cz

OBECNÉ INFORMACE:

Správnost údajů obsažených v tomto technickém listu byla pečlivě zkontrolována. OWATROL International není schopen garantovat výsledky, jelikož nemá pod kontrolou podmínky, za kterých byly naše výrobky použity. Pro další rady a informace, prosím kontaktujte naše technické oddělení e-mailem na info@owatrol.com nebo místního OWATROL zástupce ve Vaší zemi. Výše uvedené informace jsou platné k datu vystavení. Všechny ostatní OWATROL výrobky zmíněné v tomto dokumentu by měly být použity dle pokynů uvedených na etiketě a v technickém listu.

BEZPEČNOST:

Uchovat mimo dosah dětí. Nevdechovat výpary. Vyhnout se kontaktu s kůží a očima. V případě spolknutí, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku. Bezpečnostní listy k dispozici na info@amnes.cz.

Datum vystavení:

Duben 2012 / verze 01 / Stejný výrobce



AMNES